Istituto Superiore di Sanità

Roma, ...

VIALE REGINA ELENA, 299
00161 ROMA
TELEGRAMMI: ISTISAN ROMA
TELEFONO: 06 49901
TELEFAX: 06 49387118

Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria

Certificato n. 8174 del 19.01.2007
Allegato alla lettera prot. ISS 64978/AMPP/ToA 1 del 14.12.2006

Campione n. 3681/C del 18.12.2006
di Campione di giocattolo tipo "orsacchiotto di peluche raffigurate KODA"
prodotto in Cina
importato da IGT International Games Trade S.A. – Repubblica di San Marino
prelevati dal NAS di Bologna il 07.12.2006
Presso gelateria LA ROMANA di rimini
inviato dal NAS di Bologna il 11.12.2006
verbale n. 10512/4-1 (400) "P" di prot.

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE - ANALISI EFFETTUATE - RISULTATI OTTENUTI

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

I campioni pervenuti in Reparto sono inseriti in due buste di plastica trasparente, entrambe sigillate con il bollo dei vigili prelevatori e cartellino riportante gli estremi del prelievo.
Al momento dell'apertura le confezioni si presentano integre.
All'apertura il campione si presenta costituito da 2 confezioni contenenti ciascuna un campione di giocattolo tipo orsacchiotto di peluche raffigurante KODA (vedi foto - allegato I).
I due campioni sono stati contrassegnati dal Reparto come campione A e B.
Su ogni campione è cucita una targhetta riportate le seguenti indicazioni: "*CE* – Importato da: *IGT International Games Trade s.a. – Via Rovella, 1 – 47899 Serravalle Repubblica di San Marino – tel. 0549 904286* – Web site: *www.igt.sm* - *MADE in CHINA – prodotto conforme al Decreto Legislativo n. 313 del 27.09.91 in attuazione della Direttiva n. 88/378/CEE*".

ANALISI ESEGUITE

Su entrambi i campioni di peluche A e B, sono state eseguite prove meccaniche per verificare la conformità dei campioni in esame su l'eventuale rilascio del pelo.
Poiché la norma tecnica sulla sicurezza dei giocattoli, UNI EN 71-1: Marzo 2002, non contempla prove specifiche sulla resistenza della peluria di ricopertura della stoffa di cui sono costituiti i due peluche, le prove meccaniche sono state eseguite identificando innanzitutto i diversi punti del peluche sui quali un bambino potrebbe con le mani e/o con la bocca (morso) strappare il pelo del peluche.

1. collo (3 punti)
2. punta delle orecchie (2 punti)
3. estremità delle gambe (4 punti)
4. apice della coda (1 punto

Le prove sono state eseguite utilizzando il dinamometro elettronico LR 30 K ad una velocità di trazione di 100 mm/min.

Risultati

Prove meccaniche per la resistenza a trazione della peluria:

Carico a rottura (N)		
	Peluche A	**Peluche B**
media	10.24	16.63
dev. std	2.49	13.65

Le prove eseguite sui campioni in esame hanno evedenziato il distacco della peluria dei peluche in esame a carichi molto bassi rispetto a quelli che possono essere applicati dalle mani e dal morso di un bambino.

Il Direttore del Reparto
Esposizione e Rischio da Materiali
Dr.ssa M. R. Milana

Istituto Superiore di Sanità

Mod. 2103 · ISS